

PITTARC S4MoSi

SCP
SIAT

Descrizione/Description

Filo per saldatura in arco sommerso (SAW) legato al molibdeno e con elevato contenuto di manganese e silicio per la produzione di tubi utilizzando acciai da grado X52 fino a grado X80.

Mo-alloyed wire electrode with high Si and Mn-content for submerged arc welding (SAW) of pipe steels on base material grade X52 up to X80.

Classificazione/Classification

EN ISO 14171-A SZ
AWS A5.23 EA3K

Composizione chimica del filo/Wire electrode chemical composition

		C%	Mn%	Si%	Mo%
PITTARC S4MoSi	min	0,07	1,70	0,50	0,40
	max	0,12	2,10	0,80	0,60
AWS A5.23-EA3K	min	0,05	1,60	0,50	0,40
	max	0,15	2,10	0,80	0,60



S.I.A.T. – Società Italiana
Acciai Trafilati S.p.A.
Via Facini, 54
33013 Gemona del Friuli
(Udine) - Italy
Tel.: +39 0432 062 811
Fax: +39 0432 062 960
www.pittarc.com

Per ulteriori informazioni relative al filo S4MoSi vedere la scheda prodotto di riferimento Doc. SPP178.
For further information concerning the wire type S4MoSi refer to the product data sheet Doc. SPP178.

All data/information of this document are only at informative title and not binding for SIAT S.p.A., who entitles full right to modify/change them without prior notice.